

# Runde skueglas



## Runde borosilikatglas

Type : DIN 7080

Hærdet, slebet og poleret

Anvendelse: damp- og procesapplikationer, ovne, siloer og kedler.

\* Ø-norm m 7353.

### Generelle data

Type : **DIN 7080**  
 Materiale : **Borosilikatglas, hærdet**  
 Temperatur : + 280°C.  
 Øvrigt : Anvend Mica beskyttelse ved temperatur over 250°C  
 eller ph-værdi ≥9  
 : Glas i andre materialer og mål

Varenr.	GLASMÅL (mm)		TRYK (bar)	PAKNINGSMÅL (mm)		
	Diameter	Tykkelse	Maks.	Diameter udv.	Diameter indv.	Tykkelse
55351045	45	10	40	45	32	2,0
55352045	45	12	50	45	32	2,0
55351050	50	10	25	50	35	2,0
55352050	50	12	40	50	35	2,0
55351060	60	10	16	60	45	2,0
55352060	60	12	25	60	45	2,0
55353060	60	15	40	60	45	2,0
55351063	63	10	16	63	48	2,0
55352063	63	12	25	63	48	2,0
55353063	63	15	40	63	48	2,0
55352080	80	12	16	80	65	2,0
55353080	80	15	25	80	65	2,0
55355080	80	20	40	80	65	2,0
55353100	100	15	16	100	80	2,0
55355100	100	20	25	100	80	2,0
55356100	100	25	40	100	80	2,0
55353125	125	15	10	125	100	2,0
55355125	125	20	16	125	100	2,0
55356125	125	25	25	125	100	2,0
55357125	125	30	40	125	100	2,0
55355150	150	20	10	150	125	2,0
55356150	150	25	25	150	125	2,0
55357150	150	30	16	150	125	2,0
55355175	175	20	16	175	150	2,0
55356175	175	25	10	175	150	2,0
55357175	175	30	16	175	150	2,0
55355200	200	20	8	200	175	2,0
55356200	200	25	10	200	175	2,0
55357200	200	30	16	200	175	2,0
55356250	250	25	8	250	225	2,0
55357250	250	30	10	250	225	2,0

<b>Runde standardglas</b>	<b>Type : DIN 8902</b>
<b>Hærdet, slebet og poleret</b>	
Anvendelse: damp- og procesapplikationer, ovne, siloer og kedler.	
*	
<b>Generelle data</b>	
Type	: DIN 8902
Materiale	: Natron-Kalk, hærdet
Temperatur	: + 150°C.



Varenr.	GLASMÅL (mm)		TRYK (bar)	PAKNINGSMÅL (mm)		
	Diameter	Tykkelse	Maks.	Diameter udv.	Diameter indv.	Tykkelse
55360045	45	10	40	45	32	1,5
55360063	63	10	16	63	48	2,0
55360080	80	12	16	80	65	2,0
55360100	100	15	16	100	80	2,0
55360125	125	15	10	125	100	2,0
55360126	125	20	16	125	100	2,0
55360150	150	15	8	150	125	2,0
55360151	150	20	10	150	125	2,0
55360152	150	25	16	150	125	2,0
55360175	175	20	10	175	150	2,0
55360176	175	25	16	175	150	2,0
55360200	200	20	8	200	175	2,0
55360201	200	25	10	200	175	2,0
55360250	250	20	4	250	225	2,0
55360251	250	25	8	250	225	2,0

Varianter:

- glas i andre materialer og mål
- højere temperaturer