

**SERIE R**

**RELACIÓN PRESIÓN-TEMPERATURA**

Rev. 00

Pág. 1 de 1

Tª (°C)		-10 a 50	50	100	150	200	250	300	350	375	400
DN	PN	Pt = Presión máxima de trabajo (bar)									
25 - 300	40	39,2	38,0	33,3	30,4	28,2	26,3	25,0	24,0	23,6	23,2
350 - 600	25	24,5	23,7	20,8	19,0	17,6	16,5	15,6	15,0	14,7	14,5
700 - 1200	16	25,7	15,2	13,3	12,2	11,3	10,5	10,0	9,6	9,4	9,3

**MATERIAL: CF8M**

\* Para Tª > 400 °C consultar (posible para contenidos de carbono > 0,04%)

- Relaciones según EN 12516-1:2005 Tabla 30